


## Eurocarb® 10 mm 3W

Prodotto | Product | Produit | Produkt | Producto



Lastra in polycarbonato alveolare  
**Polycarbonate multiwall sheet**  
 Plaque en polycarbonate alvéolaire  
 Holkammerplatte aus Polycarbonat  
 Placa de polycarbonato celular

Caratteristiche di produzione | Production features | Caractéristiques de production | Produktionseigenschaften | Características productivas

| Production Features  | Unit             | Value  |
|--|------------------|--|
| Spessore   Thickness   Épaisseur   Stärke   Espesor  | mm               | 10   |
| Struttura   Structure   Structure   Struktur   Estructura  |                  | 3 pareti   3 walls   3 parois   3 Wände   3 paredes  |
| Larghezza   Width   Largeur   Breite   Ancho   | mm               | 2.100  |
| Lunghezza   Length   Longueur   Länge   Longitud   | mm               | 6.000 (Standard)   |
| Massa areica   Mass per unit area   Masse surfacique   Flächengewicht   Masa por unidad de área  | g/m <sup>2</sup> | 1.700  |
| Raggio minimo di curvatura a freddo   Minimum cold bending radius   Rayon minimum de cintrage à froid   Mindestkaltbiegeradius   Radio mínimo de curvatura en frío | mm               | 2.000  |
| Protezione UV   UV protection   Protection UV   UV Beschichtung   Protección UV  |                  | Protezione su un lato. A richiesta su entrambi   Protected on one side. Both sides on request.   Protection sur un seul côté. Sur les deux sur demande   Einseitig UV-beschichtet. Beidseitig auf Anfrage   Protección a una cara. Ambas caras bajo pedido |
| Conformità normativa   Regulatory compliance   Conformité réglementaire   Einhaltung gesetzlicher Vorschriften   Cumplimiento normativo                            |                  | EN 16153:2013+A1:2015<br>Reg. (EU) 305/2011 (CPR) <sup>(1)</sup>   |

<sup>(1)</sup> DOP disponibile | DOP available | DOP disponible | DOP unter: | DOP disponible

Proprietà generali | General Properties | Propriétés generales | Allgemeine Eigenschaften | Propiedades generales

| Properties   | Symbol            | Method         | Unit                      | Value   |
|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|
| Trasmissione termica   Thermal transmittance   Transmission thermique   Wärmedurchgang   Transmittancia térmica  | $U_{ver}$         | EN ISO 10077-2 | W/m <sup>2</sup> ·K       | 2,7   |
|  | $U_{hor}$         | EN ISO 10077-2 | W/m <sup>2</sup> ·K       | 2,9   |
| Isolamento acustico   Sound insulation   Isolation acoustique   Schalldämmung   Aislamiento acústico   | $R_w (C; C_{tr})$ | EN ISO 717-1   | dB                        | -   |
| Reazione al fuoco   Reaction to fire   Réaction au feu   Brandverhalten   Reacción al fuego  |                   | EN 13501-1     | Class                     | B – s1, d0                                      |
| Comportamento al fuoco proveniente dall'esterno   External fire performance   Performance au feu extérieur   Außenseitiges Brandverhalten   Comportamiento frente al fuego exterior  |                   | EN 13501-5     | Class                     | F <sub>ROOF</sub>                               |
| Resistenza meccanica (comportamento alla deformazione)   Mechanical resistance (deformation behaviour)   Résistance mécanique (comportement de déformation)   Mechanische Festigkeit (Verformungsverhalten)   Resistencia mecánica (comportamiento de deformación)   | $B_x$             | EN 16153       | Nm <sup>2</sup> /m        | -   |
|  | $B_y$             | EN 16153       | Nm <sup>2</sup> /m        | -   |
|  | $S_y$             | EN 16153       | N/m                       | -   |
|  | $M_b$             | EN 16153       | Nm/m                      | -   |
| Resistenza all'urto di un corpo duro di piccole dimensioni   Small hard body impact resistance   Résistance au choc d'un corps dur de faibles dimensions   Geringe Widerstandsfähigkeit bei harten Stößen   Resistencia al impacto de un cuerpo duro con pequeñas dimensiones  |                   | EN 16153       |                           | Conforme / Pass / Conforme / Bestanden / Cumple |
| Resistenza all'urto da corpo molle di grandi dimensioni (montaggio)   Large soft body impact resistance (assembly)   Résistance au choc d'un corps mou de grandes dimensions (montage)   Hohe Widerstandsfähigkeit bei weichen Stößen (Montage)   Resistencia al impacto de cuerpo blando de grandes dimensiones (montaje) |                   | EN 16153       |                           | -   |
| Potere calorifico inferiore   Lower heating value   Pouvoir calorifique   Brennwert   Poder calorífico   | LHV               | EN 16153       | MJ/kg                     | 29,8  |
| Dilatazione termica lineare   Linear thermal expansion   Dilatation thermique linéaire   Wärmedehnungskoeffizient   Dilatación térmica lineal  | $\alpha_L$        | EN 16153       | mm/m·K<br>K <sup>-1</sup> | 0,065<br>65 × 10 <sup>-6</sup>                  |

| Properties  | Symbol                  | Method             | Unit      | Value                               |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| Permeabilità al vapore acqueo   <b>Water vapour permeability</b>   Permeabilité à la vapeur d'eau   Wasserdampfdurchlässigkeit   Permeabilidad al vapor de agua | $\delta$                | EN 16153           | mg/m·h·Pa | $3,8 \times 10^{-5}$                |
| Temperatura di rammollimento Vicat   <b>Vicat softening point</b>   Point de ramollissement Vicat   Vicat-Erweichungstemperatur   Punto de reblandamiento Vicat |                         | ISO 306 (B 50)     | °C        | 146 - 151                           |
| Temperatura di impiego   <b>Operating temperature</b>   Température d'exploitation   Gebrauchstemperatur   Temperatura de uso                                   |                         |                    | °C        | -40 / +120                          |
| Durabilità   <b>Durability</b>   Durabilité   Haltbarkeit   Durabilidad <sup>(2)</sup>  | $\Delta\tau_v/\Delta Y$ | EN 16153           | Class     | $\Delta A^{(3)}$ ; $\Delta D^{(4)}$ |
|   | $\Delta E$              | EN 14963 / EN 1873 | Class     | Cu 1                                |
|   | $\Delta\sigma$          | EN 14963 / EN 1873 | Class     | Ku 1                                |

<sup>(2)</sup> Garanzia 10 anni | **10 years warranty** | Garantie 10 ans | 10 Jahre Garantie | Garantía 10 años

<sup>(3)</sup> Cristallo | **Clear** | Cristal | Farblos | Cristal

<sup>(4)</sup> Altri colori | **Other colours** | Autres couleurs | Andere Farben | Otros colores

Trattamenti speciali | **Special treatments** | Traitements speciaux | Spezielle Behandlungen | Tratamientos especiales

|                        |
|------------------------|
| IR                     |
| UV-TECH <sup>(5)</sup> |

<sup>(5)</sup> Garanzia 15 anni | **15 years warranty** | Garantie 15 ans | 15 Jahre Garantie | Garantía 15 años

| Colour   | $\tau_v$          | $\tau_e$          | g        | SC     |
|--|-------------------|-------------------|----------|--------|
|  | [%]               | [%]               | [%]      |        |
|  | EN 14500 / EN 410 | EN 14500 / EN 410 | EN 16153 | EN 410 |
| Cristallo   <b>Clear</b>   Cristal   Farblos   Cristal                   | 76                | 71                | 75       | 0,86   |
| Opale   <b>Opal</b>   Opale   Opal   Opal                                | 40                | 48                | 53       | 0,61   |
| Bronzo   <b>Bronze</b>   Bronze   Bronze   Bronze                        | 33                | 37                | 52       | 0,60   |
| Azzurro   <b>Blue</b>   Bleu   Blau   Azul                               | 27                | 54                | 64       | 0,74   |
| Verde   <b>Green</b>   Vert   Grün   Verde                               | 58                | 58                | 67       | 0,77   |
| Verde scuro   <b>Dark Green</b>   Vert foncé   DunkelGrün   Verde oscuro | 41                | 46                | 59       | 0,67   |
| Riflessione   <b>Reflective</b>   Réflexion   Reflektierend   Reflexivo  | 39                | 47                | 52       | 0,60   |
| Grigio   <b>Grey</b>   Grise   Grauer   Gris                             | 16                | 14                | 30       | 0,35   |
| FumeGrigio   <b>GreyFume</b>   FuméeGrise   RauchGrauer   HumoGris       | 10                | 32                | 50       | 0,57   |

$\tau_v$  = Trasmissione luminosa | **Light Transmission** | Transmission lumineuse | Lichtdurchlässigkeit | Transmisión luminosa

$\tau_e$  = Trasmissione solare diretta | **Direct solar energy transmittance** | Transmission solaire directe | Direktsolartransmission | Transmisión solar directa

g = Trasmissione solare totale (Fattore solare) | **Total solar energy transmittance (Solar factor)** | Transmission solaire totale (Facteur solaire) | Gesamtsolartransmission (Solarfaktor) | Transmisión solar total (Factor solar)

SC = Fattore d'ombra | **Shading coefficient** | Facteur d'ombre | Schattierungskoeffizient | Coeficiente de sombreado